foam products

Kabelwerk EUPEN AG
foam

Eupen, 6/06/2019

# FICHE TECHNIQUE

| | | Valeur norme. | Unité | tolérance |
|---|---|---|---|---|
| Type de mousse | | **Visco6516CM/** | | |
| Couleur | | **white** | | |
| Largeur | | **203** | cm | +2/+4 cm |
| Hauteur | | **62** | cm | -0/+5 cm |
| Densité | brute | **65,0** | kg/m³ | +/- 5 % |
| Densité | nette | **62,0** | kg/m³ | +/- 5 % |
| Indentation ISO 2439 | 25% | **55** | N | +/- 15 % |
| | 40% | **70** | N | +/- 15 % |
| | 65% | **140** | N | +/- 15 % |
| Résistance à la traction ISO 1798 | | **40** | kPa | min. |
| Allongement à la rupture ISO 1798 | | **90** | % | min. |
| Résistance à la compression ISO 3386-1 | | **1,60** | kPa (à 40%) | +/- 15 % |
| Rémanence à la compression ISO 1856 | | **3,0** | % | max. |

Toutes nos mousses sont fabriquées sans CFC, HCFC et formaldéhyde

JP. Doeuillet
Responsable qualité